



Laboratoriummetingen conform NEN 20140 en DIN 52210


GELUIDSISOLATIE 35A6303TP



EIGENSCHAPPEN

Naam	35 A 6303 TP
Categorie	Glas
Uitvoering	Vlak
Inklemdikte	39mm
Dikte	39mm
Isolatiewaarde (Rc-waarde)	1,18 M2 K/W

TEKENING



GELUIDSTESTRAPPORT

Rapport: R085677aa,00001,hve Testinstantie: LBP SIGHT

Luchtgeluidsisolatie gemeten volgens NEN 20140 en DIN 52210

Onderzochte constructie :

Panelen Holland B.V.
Type paneel: 35 A 6 30 3 TP

totaal wand oppervlak : 10.00 m²
constructie oppervlak : 1.79 m²
constructie gewicht : - kg/m²

volume zendruimte : 140.0 m³
volume ontvangruimte : 216.0 m³

gemiddelde Isolatie (100-3200 Hz) R_{gem} : 34 dB

Isolatie-Index volgens NEN 5079 I_{1u} : -21 dB

Luftschallschutzmasz volgens DIN 52210 L_{sm} : -17 dB

Bewertetes Schalldamm-Masz volgens DIN 52210 R_w : 35 dB

luchtgeluidsisolatie voor standaard spectrum buitengeluid R_A : 33 dB (A)

